

KARTA PRODUKTU: ZAPRAWA NAPRAWCZO-WYRÓWNUJĄCA SANDBERG ZW-01**Charakterystyka:**

Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka wysokiej jakości cementów portlandzkich wypełniaczy kwarcowych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Hydrofobizowana Canastolem. Po zarobieniu wodą uzyskuje się plastyczną jednorodną, łatwo rozprowadzającą się masę. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Łatwa w aplikacji.

Przeznaczenie:

Zaprawa naprawczo – wyrównująca do podłóg i innych elementów betonowych i wykonywania warstw spadkowych o klasie twardości powierzchni SH 50. Do miejscowego wyrównania podłóg oraz ubytków w podłożu przed prowadzeniem dalszych prac tj. układania płytek, izolacji podpłytkowych i innych, wylewania mas samopoziomujących. Do naprawy niekonstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetowych a w szczególności stopni schodowych. Nie stosować na drewno, metal, tworzywa sztuczne i podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesu wiązania.

Cechy produktu:

Zakres grubości warstw od 3 ÷ 50 mm

Wysoka wytrzymałość końcowa

Odporna na ścieranie

Hydrofobowa

Do stosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1 (dok. Tech. Załącznik ZW-01 1/2017)	PN- EN 13813:2003
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	C20	
Wytrzymałość na zginanie	F2	
Odporność na ścieranie	A22	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

Uziarnienie: 0,8 mm

Dane wykonawcze:

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą: ok. 5 l na 25 kg suchej mieszanki.

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i nie może być użyta nie dłużej niż 4 godziny. Do 1 godziny, w zależności od grubości warstwy, powierzchnię można wygładzić lub przygotować pod płytki.

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1mm grubości warstwy zaprawy.

Sposób użycia:

Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody i wymieszać w betoniarce lub przy pomocy mieszadła koszyczkowego zamocowanego w wiertarce. Mieszać do momentu uzyskania jednolitej konsystencji.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne tzn. mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu i brudu. Źle związane części powierzchni należy uprzednio odkuć, usunąć przy pomocy szczotki stalowej.

Stosowanie :

Używając pacy stalowe , nanosić zaprawę na odpowiednia przygotowane podłoże i ilości odpowiedniej do uzyskania właściwie wyrównanej powierzchni. Stosować wyłącznie świeżą zaprawę.

Uwagi :

Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C. Chronić przed deszczem, silnym nasłonecznieniem i szybkim wysychaniem. Chronić do czasu pełnego utwardzenia.

Opakowanie:

Worki papierowe 25 kg, 48 sztuk na palecie.

Przechowywanie i transport Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 1 rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Uwaga: Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaiczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.